



DAMERIUS

Elektro-Isolierschläuche

D A T E N B L A T T

**GLASSEIDEN-SCHLAUCH
IMPRÄGNIERT + SCHNITTFEST**

Begriff und Aufbau	Glasseidengeflecht mit Imprägnierung
Technische Daten	
Rohmaterial	Glasseide
Lack	Imprägniert mit DD-Lack oder Silikon-Dispersion
Wärmeklasse	C (Silikon Imprägnierung) F (DD-Lack)
Wärmebeständigkeit	300 °C (Silikon Imprägnierung) 155 °C (DD-Lack)
Durchschlagsspannung	1 kV
Lieferform	
Durchmesser	0,5 – 50,0 mm
Wandstärke	0,4 – 0,5 mm
Aufmachung	endlos in Ringen oder in abgepassten Längen
Farbe	naturweiß